weber. tai flex



Keo dán gạch cao cấp có độ biến dạng cao phù hợp với mọi loại gạch với nhiều loại kích cỡ, sử dụng tại các khu vực chịu tải trọng lớn hoặc khu vực chịu sự rung động. Lý tưởng dùng dán gạch trang trí ngoại thất.

Tính năng sản phẩm

- Chống lực nén mạnh, rung động do tải trọng nặng. Thích hợp cho khu vực đậu xe, siêu thị, khu công nghiệp.
- Có khả năng hấp thụ rung động nền.
- Chống chịu với sự thay đổi nhiệt bên ngoài các toà nhà cao tầng
- Bám dính tốt ngay cả trên các bề mặt gạch trơn. Thích hợp để sử dụng với gạch sứ, đá granite, đá tự nhiên
- Thích hợp ốp lát trên nền xi măng, tấm thạch cao, bê tông nhẹ, đánh bóng đá*, nền gỗ*, tấm xi măng sợi*, sàn gỗ, ngói hiện có.
- (* Dùng *weber.prim 2* sơn lót trước khi trét với weber.tai flex)

Định mức sử dụng

Hệ thống nhà phân phối

LỢI ÍCH CHÍNH

- Chịu nén và sự rung động do tải trọng nặng, sự dịch chuyển cấu kiện
- Chịu được sự thay đổi nhiệt độ của tường ngoài trời ở các tòa nhà cao tầng.
- Cường độ bám dính siêu cường
- Thời gian điều chỉnh gạch dài hơn
- Kéo dài thời gian sử dụng của hỗn hợp sau khi trộn (tránh xa nhiệt và ánh nắng mặt trời)
- Thời gian điều chỉnh gạch trong vòng 15 phút
- Thời gian chờ trước khi lưu thông là 24 giờ

ĐẶC ĐIỂM SẢN PHẨM

- Khả năng chịu nhiệt là -30°C to +80°C
- Độ biến dạng: 5mm/3N
- Khối lượng viên gạch tối đa khi ốp theo phương thẳng đứng: 40kg/m2
- Cường độ chịu nén >14 N/mm^2 (MPa)
- Cường độ bám dính ở điều kiện khô >1.5 N/mm^2 (MPa)
- Cường độ bám dính sau khi ngâm nước > 1 N/mm^2 (MPa)
- Cường độ bám dính sau khi gia nhiệt > 1 N/mm^2 (MPa)
  - *Chú ý: kết quả trên có được dựa trên kết quả thử nghiệm trong phòng thí nghiệm, kết quả sẽ có sai số so với kết quả tại công trường do sự khác nhau về điều kiện và cách thi công.*

GIỚI HẠN SỬ DỤNG

- Giới hạn sử dụngKhông thích hợp sử dụng cho bề mặt kính, bề mặt gỗ, gỗ ép và sơn, tấm sợi xi măng (thay vào đó nên sử dụng sản phẩm weber.prim 2 làm lớp lót và weber.tai flex)
- Không thích hợp sử dụng trên bề mặt kim loại và nhựa plastic (thay vào đó nên sử dụng sản phẩm weber.color poxy)

CHUẨN BỊ BỀ MẶT

Sản phẩm liên quan

weber.color outside

Siêu dẻo, chuyên dùng chà ron cho khu vực ngoài trờ, chịu được sự rung động của tải trọng nặng

Hỗ trợ và tư vấn

Các sự cố thường gặp phải và giải pháp

DÁN GẠCH LÊN BỀ MẶT GỖ HOẶC TẤM SỢI XI MĂNG

THI CÔNG LÁT GẠCH Ở BÃI ĐẬU XE, CỬA HÀNG BÁCH HÓA VÀ NHÀ MÁY

LÁT GẠCH TRÊN SÂN THƯỢNG HOẶC TRÊN TƯỜNG NGOÀI

LÁT GẠCH CHỒNG GẠCH

- Đối với mặt nền mới: cần phải cứng, bằng phẳng, sạch và khô ráo với độ hút nước thông thường.
- Đối với mặt nền cũ: Loại bỏ hoàn toàn lớp keo/vữa dán trên nền cũ.
- Đối với các viên gạch/đá bị bong tróc cũng đục bỏ và làm sạch lớp keo/vữa dán cũ sau đó lát gạch/đá lại vị trí cũ.
- Đảm bảo bề mặt được vệ sinh sạch sẽ không còn lớp dầu, mỡ hay bụi bẩn bám lên đó.
- Nếu bề mặt hút nước nhiều, thì nên làm ẩm cho đến khi không còn hút nước nữa mới tiến hành lát gạch. Trong trường hợp mới tô tường hoặc mới cán nền, cần phải bảo dưỡng bề mặt trong 7 ngày (cho mỗi 1cm chiều dày) trước khi lát gạch.
- Đối với lớp nền cũ hoặc nền gạch cũ, sử dụng axit clohydric (chất tẩy rữa trong phòng tắm) để loại bỏ hoàn toàn lớp keo/vữa dán cũ.
- Đối với lớp nền không ổn định như; tấm thạch cao, tấm sợi xi măng.. cần phải có hệ thống khung để chống đỡ cho mỗi 900 cm2 (30x30 cm)

CHUẨN BỊ GẠCH

- Không nên ngâm gạch trong nước vì sẽ làm giảm cường độ bám dính của keo dán gạch.
- Đảm bảo gạch phải khô, sạch và không bám dầu mỡ, bụi bẩn.

CHUẨN BỊ KEO

- Cho 5 lít nước sạch vào trong thùng (nhiệt độ của nước bằng nhiệt độ phòng, không ấm hoặc quá nóng).
- Từ từ cho keo weber.tai flex (20kg) vào trong nước theo tỷ lệ
  - Nước : keo là 1:4 (theo khối lượng).
  - Nước : keo là 1:3 (theo thể tích). Khuấy bằng máy khuấy với tốc độ chậm (500 vòng).
- Hoặc trộn đều bằng tay cho đến khi đồng nhất không có phần bị vón cụt.
- Sau khi pha trộn xong để hỗn hợp từ 3 - 4 phút trước khi sử dụng để các thành phần hóa học phát huy tác dụng.
- Hỗn hợp của weber.tai flex nên được sử dụng trong vòng 4 giờ và tránh xa nhiệt, ánh sáng mặt trời.

PHƯƠNG PHÁP THI CÔNG

- Tráng một lớp keo lên bề mặt cần lát gạch, sau đó sử dụng bay răng cưa tạo một lớp keo đồng đều trên bề mặt diện tích 1 - 2m^2. Độ sâu các khe của bay răng cưa giúp kiểm soát mức độ đồng đều và lượng keo sử dụng.
- Đối với sàn: tráng đều lớp keo trên bề mặt bằng bay răng cưa
- Đối với tường: nên tráng lớp keo theo phương ngang bằng bay răng cưa.
- Sử dụng bay răng cưa sẽ đảm bảo sự kết nối tốt hơn giữa gạch và bề mặt nền so với sử dụng bay thông thường.
- Trong trường hợp kích thước gạch lớn hơn 25x25 cm (10"x10"), cần phải trét một lớp keo mỏng ở mặt sau viên gạch để đảm bảo lượng keo bao phủ đủ để kết dính và giúp tránh tạo ra những khoảng hở dưới gạch dẫn đến gạch rất dễ bị gãy,vỡ và thấm nước tại các vị trí thiếu keo.
- Dán gạch lên trên lớp keo và ấn mạnh hoặc dùng búa cao su gõ đều lên gạch để đảm bảo sự tiếp xúc tốt nhất.
  - Chừa đường ron tốt thiểu là 2mm để tiến hành chà ron.
- Lau thật sạch phần keo thừa từ gạch và đường ron bằng miếng xốp (đã được nhúng ẩm) trong khi keo vẫn còn ướt.
- Mọi sự điều chỉnh gạch phải được hoàn tất trong vòng 15 phút trước khi keo weber.tai flex bắt đầu đóng rắn.
- Chờ 24 giờ trước khi tiến hành chà ron để keo khô hoàn toàn.
  - Sản phẩm keo chà ron của weber có nhiều màu sắc và ứng dụng khác nhau, do đó khách hàng sẽ dễ dàng chọn lựa sao cho phù hợp với yêu cầu và điều kiện thi công.

TIÊU CHUẨN THI CÔNG

- Thời gian trộn và sử dụng: 4 giờ
- Thời gian chờ: 30 phút
- Thời gian chỉnh sửa gạch: 15 phút
- Thời gian chờ trước khi chà ron: ít nhất 24 giờ
- Thời gian chờ trước khi lưu thông: sau 24- 48 giờ
- Độ dày yêu cầu: 2-10 mm

LƯU Ý

- Tránh dán gạch thành từng mảng phía sau gạch (như hình 1). Cách này sẽ tạo ra khoảng trống phía dưới gạch và đồng thời là nguyên nhân chính dẫn đến nứt gạch và thẩm thấu nước về sau.
- Tránh sử dụng keo dán gạch trên bề mặt quá nóng và tránh nơi có ánh nắng trực tiếp.
- Sử dụng ke ron để tạo cho đường ron đều và dễ dàng điều chỉnh độ rộng của đường ron.

PHÂN BIỆT GẠCH DỰA TRÊN ĐỘ HÚT NƯỚC
ỐP LÁT SỬ DỤNG KEO DÁN GẠCH
CHÀ RON CHO KHU VỰC BÃI ĐẬU XE, CỬA HÀNG BÁCH HÓA VÀ CÁC CÔNG TRÌNH CÔNG NGHIỆP
CHÀ RON Ở CÁC KHU VỰC NHÀ MÁY, XƯỞNG CHẾ BIẾN THỰC PHẨM, BỆNH VIỆN

Tài liệu tham khảo

Chùa Wat Ban Rai ở Thái Lan
Dự án đại siêu thị CAREREFOUR
Khu biệt thự Champs Elysees
Dự án khu biệt thự Magnolias

- Tránh rò rỉ nước từ bên dưới gạch và tránh sự dịch chuyển gạch khi lưu thông độ rộng yêu cầu tối thiểu là 1.5mm đối với tường và đối với sàn là 3 đến 20mm

ĐÓNG GÓI

- 20kg/bao (Định mức trung bình: 20kg/4m^2)

HẠN SỬ DỤNG VÀ BẢO QUẢN

- Trong vòng 1 năm kể từ ngày sản xuất trong điều kiện còn nguyên bao bì và lưu trữ ở khu vực khô ráo và thoáng mát.

MÀU SẮC CỦA KEO

- Màu Xám

Bản in thông tin sản phẩm

> Bản in thông tin sản phẩm weber. tai flex

Hướng dẫn an toàn sử dụng

> Hướng dẫn an toàn sử dụng weber. tai flex

Chứng chỉ chất lượng

> Chứng chỉ chất lượng weber. tai flex

Thông tin thêm

> Thông tin thêm weber. tai flex

Gửi và tải tài liệu

Bạn có thể tài thông tin sản phẩm hoặc gửi thông tin về sản phẩm này qua email

Gửi tài liệu qua Email

Tài liệu về thông tin sản phẩm đươc đính kèm trong email gửi đi

Tải về tài liệu

Nếu bạn chọn nhiều tài liệu một lúc, hệ thống sẽ tạo ra một file nén các tài liệu của bạn.

Sản phẩm khác

Các sản phẩm khác cùng loại

weber.tai vis

Keo dán gạch gốc xi măng thích hợp sử dụng cho các gạch xốp, gạch ceramic trên bề mặt sàn và tường bằng xi măng