


weber.color outside



Siêu dẻo, chuyên dùng chà ron cho khu vực ngoài trời, chịu được sự rung động của tải trọng nặng

Tính năng sản phẩm

- Lý tưởng cho nhà máy, bên ngoài bức tường của tòa nhà cao tầng, bãi đậu xe hoặc sân ngoài trời
- Thích hợp cho các bề mặt có độ biến dạng cao
- Chống chịu mọi điều kiện thời tiết
- Bề rộng của khe 3-12 mm mà không nứt
- 2 màu sắc chọn lựa

Định mức sử dụng

Hệ thống nhà phân phối

LỢI ÍCH CHÍNH

- Chịu được sự biến dạng và sự thay đổi nhiệt độ của bề mặt
- Thích hợp cho các khu vực yêu cầu ron có độ linh động cao do lớp nền có sự dịch chuyển ví dụ như tường ngoài trời
- Thích hợp sử dụng cho bề mặt có tải trọng nặng lưu thông, khu công nghiệp, bãi đậu xe
- Lý tưởng chà ron khi lát gạch trên các bề mặt dễ bị võng xuống hoặc bị mòn như: bề mặt gỗ, tấm thạch cao.
- Có sẵn 2 màu

ĐẶC ĐIỂM SẢN PHẨM

- Khối lượng riêng 1.2
 - Modulus đàn hồi ~ 10,000 N/mm² (MPa)
 - Cường độ chịu nén ~ 23 N/mm² (MPa)
- Chú ý: kết quả trên có được dựa trên kết quả thử nghiệm trong phòng thí nghiệm, kết quả sẽ có sai số so với kết quả tại công trường do sự khác nhau về điều kiện và cách thi công.

GIỚI HẠN SỬ DỤNG

- Không thích hợp cho đường ron nhỏ hơn 3mm (thay vào đó nên sử dụng **weber.color classic** hay **weber.color power** thích hợp hơn)
- Không thích hợp cho bề mặt ẩm ướt và chống nấm mốc (thay vào đó nên sử dụng **weber.color power** nếu muốn chống nấm mốc)
- Không thích hợp sử dụng chà ron cho hồ bơi (thay vào đó nên sử dụng **weber.color HR** hoặc **weber.color poxy** cho bề mặt này)
- Không thích hợp sử dụng cho các bề mặt tiếp xúc hóa chất và axit ví dụ như các công trình công nghiệp, bệnh viện, kho chứa thực phẩm (thay vào đó nên sử dụng **weber.color poxy** sẽ tốt hơn)

CHUẨN BỊ BỀ MẶT



- Đường ron cần được làm sạch và khô trước khi tiến hành chà ron
- Lau sạch mọi vết bẩn hoặc lớp vữa dán còn sót lại để đảm bảo phát huy được hết tính năng của keo chà ron và màu được đồng đều



CHUẨN BỊ KEO CHÀ RON



- Cho nước sạch vào xô (nhiệt độ nước bằng nhiệt độ phòng, không quá nóng hoặc quá lạnh)

Hỗ trợ và tư vấn

Các sự cố thường gặp phải và giải pháp

THI CÔNG LÁT GẠCH Ở
BÃI ĐẬU XE, CỬA HÀNG
BÁCH HÓA VÀ NHÀ MÁY
CHÀ RON CHO KHU VỰC
BÃI ĐẬU XE, CỬA HÀNG
BÁCH HÓA VÀ CÁC
CÔNG TRÌNH CÔNG
NGHIỆP
LÁT GẠCH TRÊN SÀN
THƯỢNG HOẶC TRÊN
TƯỜNG NGOÀI
LÁT GẠCH CHÔNG GẠCH
DÁN GẠCH LÊN BỀ MẶT
GỖ HOẶC TẤM SỢI XI
MĂNG

Tài liệu tham khảo

Dự án khu biệt thự
Magnolias
Bệnh viện Sri-Nakarin
Dự án đại siêu thị
CAREREFOUR
Chùa Wat Ban Rai ở Thái



- Từ từ cho keo chà ron weber.color outside vào trong nước theo tỷ lệ là nước: keo là 1:3 (theo khối lượng) hoặc nước:keo là 1:2.5 (theo thể tích). Khuấy đều hỗn hợp cho đến khi đồng nhất, không có phần bị vón cục.
- Sau khi trộn xong, để hỗn hợp từ 3-4 phút để các thành phần hóa học phát huy được hết tác dụng của nó.
Hỗn hợp keo chà ron weber. color outside nên sử dụng hết trong khoảng 30 phút và không để trực tiếp dưới ánh nắng mặt trời.

PHƯƠNG PHÁP THI CÔNG




- Cho tường: sử dụng bay cao su weber hoặc dụng cụ thích hợp để tiến hành chà ron theo phương chéo, giúp keo trám đầy kẽ ron
- Cho sàn: tráng keo chà ron đã pha trộn lên khu vực rộng khoảng 1 m2 và sau đó dùng bay cao su để chà ron theo phương chéo, giúp keo trám đầy kẽ ron.
- Sử dụng một miếng xốp mềm đã thấm nước để tẩy đi lớp keo dư thừa.
- Sau 2 giờ, dùng miếng vải sạch để lau bề mặt gạch cho sáng bóng
- Chờ 24 giờ sau khi chà ron mới có thể đi lại trên bề mặt để đảm bảo độ kết dính của ron.



TIÊU CHUẨN KỸ THUẬT

- Thời gian pha trộn và sử dụng: 30 phút
- Thời gian đông kết: 12 giờ
- Độ rộng của ron: 3 đến 12 mm
- Khả năng chịu nhiệt: + 5°C to + 35°C

LƯU Ý



- Tránh chà ron trên bề mặt quá nóng hay sử dụng trực tiếp dưới ánh nắng mặt trời
- Để tránh nước thấm xuống dưới gạch và gạch không bị dịch chuyển khi lưu thông bên trên, độ rộng của ron cần phải rộng tối thiểu là 3mm cho tường và sàn
- Trong trường hợp dùng cho gạch nung hay gạch xốp, nên sử dụng weber.klin tec trước khi chà ron bảo vệ bề mặt gạch không bị hoen ố do màu keo chà ron.

ĐÓNG GÓI



- Đóng gói
- 1kg/bao (Định mức trung bình: 1kg/m2)
- 3kg/bao (Định mức trung bình: 3kg/3m2)

- Hạn sử dụng và bảo quản
- Trong vòng 1 năm kể từ ngày sản xuất trong điều kiện còn nguyên bao bì và lưu trữ ở khu vực khô ráo và thoáng mát.

Bản in thông tin sản phẩm

Bản in thông tin sản phẩm

Hướng dẫn an toàn sử dụng

Hướng dẫn an toàn sử dụng weber.color outside

Gửi và tải tài liệu

Bạn có thể tải thông tin sản phẩm hoặc gửi thông tin về sản phẩm này qua email

Gửi tài liệu qua Email

Tài liệu về thông tin sản phẩm được đính kèm trong email gửi đi

Tải về tài liệu

Nếu bạn chọn nhiều tài liệu một lúc, hệ thống sẽ tạo ra một file nén các tài liệu của bạn.

WEBER.COLOR OUTSIDE



Màu trắng



Màu xám

Sản phẩm khác
Các sản phẩm khác cùng loại



weber.color classic

Keo chà ron/Keo chít mạch thông dụng, siêu mịn