



- Chịu được hóa chất và axit nồng độ cao
- Chịu được nhiệt độ từ -40°C đến $+100^{\circ}\text{C}$
- Độ rộng của ron: 2-12 mm không bị nứt
- Chống vi khuẩn và chống nhiễm trùng

Keo dán gạch và chà ron cao cấp gốc epoxy, bền vững theo thời gian

Định mức sử dụng

Hệ thống nhà phân phối

- Chịu được hóa chất và axit nồng độ cao
- Tính năng kháng khuẩn và vi trùng
- Thích hợp sử dụng cho các khu vực có yêu cầu đặc biệt như khả năng chịu nhiệt từ -40°C to +100°C (+180°C trường hợp bị sốc nhiệt)
- Chịu được áp lực nước của hồ bơi
- Có sẵn 4 màu
- Độ rộng của ron: 2-12 mm không bị nứt

- Khả năng chịu nhiệt : -40°C to + 100°C
- Khả năng chống sốc nhiệt: +180°C
- Cường độ chịu nén: ~ 65 N/mm² (MPa)
- Cường độ chịu uốn: 25 N/mm² (MPa)
- Cường độ chịu cắt: 14 N/mm² (MPa)
- Modulus đàn hồi: 4,200 N/mm² (MPa)
- Cường độ bám dính:
 - Điều kiện khô: > 3 N/mm² (MPa)
 - Điều kiện ướt: > 3 N/mm² (MPa)
- pH: 10, 11
- Chú ý: kết quả trên có được dựa trên thử nghiệm trong phòng thí nghiệm, kết quả sẽ có sai số so với kết quả tại công trường do sự khác nhau về điều kiện và cách thi công

[illegible]

Cần thận kiểm tra các chất hóa học ảnh hưởng đến weber.color poxy, ở bảng dưới đây.

Các sự cố thường gặp phải và giải pháp

DÁN GẠCH LÊN TRÊN BỀ
MẶT ĐẶC BIỆT
PHÂN BIỆT GẠCH DỰA
TRÊN ĐỘ HÚT NƯỚC
HỆ THỐNG CHỐNG
THÂM NƯỚC CHO CẦU
KIẾN HỒ BƠI
CHẢ RON Ở CÁC KHU
VỰC NHÀ MÁY, XƯỞNG
CHẾ BIẾN THỰC PHẨM,
BỆNH VIỆN
CHẢ RON KHU VỰC HỒ
BƠI, SPA VÀ PHÒNG TẮM
HƠI
LÁT GẠCH KHU VỰC HỒ
BƠI, SPA VÀ PHÒNG TẮM
HƠI
DÁN GẠCH LÊN TRÊN BỀ
MẶT ĐẶC BIỆT

Tài liệu tham khảo

Hồ bơi của ông Ching
Pipatvet
Hồ bơi của khách sạn Dusit
Laguna

CHUẨN BỊ BỀ MẶT



- Đường ron cần được làm sạch và khô trước khi tiến hành chà ron
- Lau sạch mọi vết bẩn hoặc lớp vữa dán còn sót lại để đảm bảo phát huy được hết tính năng của keo chà ron và màu được đồng đều



CHUẨN BỊ KEO CHÀ RON



- Trộn 2 hỗn hợp chung lại với nhau theo tỷ lệ 1:3 (phần trên: phần dưới). Khuấy đều cho đến khi hỗn hợp đồng nhất không bị vón cục.
 - Sau khi trộn xong, để hỗn hợp từ 3-4 phút để các thành phần hóa học phát huy được hết tác dụng của nó.
- Hỗn hợp keo chà ron weber. color poxy nên sử dụng hết trong khoảng 30 phút, tránh xa nơi có nhiệt độ cao và không để trực tiếp dưới ánh nắng mặt trời.

PHƯƠNG PHÁP THI CÔNG



- Cho tường: sử dụng bay cao su weber hoặc dụng cụ thích hợp để tiến hành chà ron theo phương chéo, giúp keo trám đầy kẽ ron
- Cho sàn: tráng keo chà ron đã pha trộn lên khu vực rộng khoảng 1 m2 và sau đó dùng bay cao su để chà ron theo phương chéo, giúp keo trám đầy kẽ ron.
- Sau 15-20 phút hay sau khi đã chà ron xong trên khu vực 1 m2, sử dụng bông xốp đã thấm nước ẩm lau cho bề mặt hoàn toàn sạch bóng
- Lau sạch một lần nữa để đảm bảo bề mặt không còn sót keo weber.color poxy trên bề mặt
- Đợi 4-8 tiếng đồng hồ để đảm bảo keo đạt độ bám dính tốt nhất
- Thời gian tốt nhất để sản phẩm khô cứng hoàn toàn và kháng axit tốt là 4 ngày ở nhiệt độ 20°C và 8 ngày ở 10°C



TIÊU CHUẨN KỸ THUẬT

- Thời gian trộn và sử dụng: 30 phút
- Thời gian khô cứng là 4-8 giờ
- Thời gian tốt nhất để khô cứng và chống lại các tác động hóa học: 4 ngày ở nhiệt độ 20°C và 8 ngày ở 10°C
- Thời gian chờ trước lưu thông: 4 - 8 ngày

LƯU Ý KHI SỬ DỤNG

- Khả năng chịu nhiệt từ +10°C đến +40°C
- Nhanh chóng lau sạch phần keo dư thừa bằng miếng bọt xốp và nước ẩm trước khi weber.color poxy đóng rắn
- Vệ sinh sạch sẽ dụng cụ sau khi sử dụng
- Đeo kính và găng tay bảo hộ khi sử dụng sản phẩm
- Tránh tiếp xúc trực tiếp với da và mắt
- Tránh chà ron trên bề mặt quá nóng hay sử dụng trực tiếp dưới ánh nắng mặt trời
- Nên có che chắn khi thi công chà ron cho hồ bơi trực tiếp dưới ánh nắng mặt trời
- Để tránh nước thấm xuống dưới gạch và gạch không bị dịch chuyển khi lưu thông bên trên, độ rộng của ron cần phải rộng tối thiểu là 2mm cho tường và 3mm cho sàn.
- Cần đảm bảo là phải làm sạch phần keo dư thừa trước khi weber.color poxy đóng rắn.

ĐÓNG GÓI



Chùa Wat Ban Rai ở Thái Lan
Dự án khu biệt thự Magnolias
Dự án đại siêu thị CAREREFOR

Keo dán gạch và chà ron cao cấp gốc epoxy, bền vững theo thời gian - Weber

- Đóng gói
- 5kg/thùng (Định mức trung bình: 5kg/8m²)
- Hạn sử dụng và bảo quản
- Trong vòng 1 năm kể từ ngày sản xuất trong điều kiện



lưu trữ ở khu vực khô ráo và thoáng mát.

Bản in thông tin sản phẩm

Bản in thông tin sản phẩm

Hướng dẫn an toàn sử dụng

Hướng dẫn an toàn sử dụng weber.color poxy

Chứng chỉ chất lượng

Chứng chỉ chất lượng weber.color poxy

Gửi và tải tài liệu

Bạn có thể tải thông tin sản phẩm hoặc gửi thông tin về sản phẩm này qua email


Gửi tài liệu qua Email

Tài liệu về thông tin sản phẩm được đính kèm trong email gửi đi

Tải về tài liệu

Nếu bạn chọn nhiều tài liệu một lúc, hệ thống sẽ tạo ra một file nén các tài liệu của bạn.

WEBER.COLOR POXY




Màu trắng



Màu xám nhạt



Màu xám đậm



Màu đen

Sản phẩm khác

Các sản phẩm khác cùng loại



weber.color classic

Keo chà ron/Keo chít mạch thông dụng, siêu mịn

