

Levelling plaster



Vữa xi măng chuyên dụng,
làm phẳng bề mặt tường



weber.base levelling plaster



Dễ thi công



Kết dính tốt, không bụi



Che phủ hoàn hảo các vết
nứt nhỏ, các bề mặt rỗ hay
thô nhám



Độ dày thi công từ
2 - 10mm

weber.base levelling plaster là vữa xi măng chuyên dụng, làm phẳng bề mặt tường. Phù hợp cho bề mặt tường bê tông đúc sẵn, hệ thống tường lắp ghép và bề mặt trát.

- **ĐÓNG GÓI** 25 kg/ bao
- **MÀU SẮC** Xám
- **ĐINH MỨC SỬ DỤNG** Trung bình 2kg/m² với độ dày 2mm
10kg/m² với độ dày 10mm

● CHUẨN BỊ BỀ MẶT

1. Gọt bỏ các phần bê tông thừa trên bề mặt tường.
2. Bề mặt nền phải sạch dầu, mỡ và bụi bẩn.
3. Bề mặt bê tông mới hoặc vữa trát tường nên để ít nhất 3 - 7 ngày trước khi thi công.
4. Bề mặt tiếp xúc với vữa phải được làm ẩm đến bão hòa để giảm hiện tượng hút nước từ vữa.

● HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG

1. Đổ từ từ weber.base levelling plaster vào nước sạch theo tỷ lệ như sau: 1 bao (25 kg) : 5,5 - 6 lít nước hoặc tỷ lệ theo thể tích 1 phần nước : 3 - 3,5 phần bột.
2. Dùng máy khuấy điện trộn chậm trong thùng trộn (tốc độ trộn tối đa 500 vòng/phút) hoặc có thể trộn bằng dụng cụ khuấy tay đến khi hỗn hợp đồng nhất.
3. Sau khi trát vữa, chờ vữa khô bề mặt, dùng miếng xốp ẩm lau nhẹ bề mặt theo chuyển động tròn để làm phẳng và mịn bề mặt.
4. Nếu muốn lớp vữa dày hơn, chờ 30 - 40 phút để lớp thứ nhất khô, sau đó trát lớp weber.base levelling plaster thứ hai.
5. Có thể sơn hoặc phủ bề mặt bằng các vật liệu trang trí khác; hoặc có thể để trần (không sơn) ở khu vực trong nhà.

● PHẠM VI SỬ DỤNG

Phù hợp cho những bề mặt sau:

1. Bề mặt vữa trát thông thường hoặc bề mặt bê tông
2. Bề mặt bê tông đúc sẵn hoặc bê tông đổ tại chỗ
3. Bề mặt tấm Fiber xi măng hoặc tấm gỗ xi măng.
4. Bề mặt gạch hoặc khối bê tông.
5. Bề mặt tường texca, tường bê tông bề bơi

● LƯU Ý

1. Không sử dụng trên các khe co giãn / mạch ngừng.
2. Không sử dụng trên gạch AAC và tấm thạch cao.
3. Đối với khu vực ngoài trời, bề mặt cần được sơn phủ bằng vật liệu thích hợp.
4. Không thêm các vật liệu khác trong quá trình pha trộn, sử dụng.

● HẠN SỬ DỤNG VÀ BẢO QUẢN

Trong vòng 1 năm kể từ ngày sản xuất trong điều kiện bao bì chưa mở và lưu trữ nơi khô ráo, thoáng khí. Nếu bao bì đã mở, phải bảo quản bằng cách cột kín, để trong khu vực khô ráo và thoáng khí.

THÔNG SỐ KỸ THUẬT

Chỉ tiêu	weber.base levelling plaster
Khối lượng riêng	1,3g/cm ³
Thời gian để các thành phần hóa học phát huy hết tác dụng	2 - 3 phút
Thời gian sử dụng tính từ lúc trộn	2 giờ
Nhiệt độ thi công	5°C - 35°C
Thời gian chờ trước khi sơn phủ hoặc dán tường	3 - 7 ngày
TIÊU CHUẨN	
Thử nghiệm	Kết quả
Cường độ uốn (EN12808-4)	> 4,88 N/mm ²
Cường độ nén (EN1015-11)	> 14,54 N/mm ²
Cường độ bám dính (EN1015-12)	1,04 N/mm ²
Thời gian bắt đầu đông kết (EN196-3)	5 giờ

Lưu ý: Những thí nghiệm trên được thực hiện trong phòng lab. Kết quả tại hiện trường có thể khác biệt do sự khác nhau về điều kiện và phương pháp thi công.