



Sản phẩm chống thấm gốc acrylic pha trộn sẵn SIÊU ĐÀN HỒI

- Độ đàn hồi **cao**
- Che phủ các **vết nứt tốt**
- Bám dính tốt trên nhiều bề mặt vật liệu
- Chống thấm cho mái nhà, sân thượng và tường ngoài
- Kháng lại sự phát triển của rêu và nấm mốc
- Kháng tia UV và phản xạ nhiệt tốt
- Đạt tiêu chuẩn Low VOCs – an toàn cho sức khỏe người tiêu dùng

Ứng dụng: Cho tường khu vực phòng tắm, nhà bếp, ban công đặc biệt ở vị trí trên cao của tòa nhà cao tầng khi chịu sự rung động

Cho bề mặt Bê tông hoặc bề mặt có sự rung động cao như tấm thạch cao, tấm sợi xi măng

Chống thấm cho khu vực tường ngoài và các bề mặt hoàn thiện

Làm sơn phủ ngoại thất phản xạ ánh sáng

QUY CÁCH VÀ BẢO QUẢN

Bao bì:	1 kg, 4 kg và 20 kg/thùng
Màu sắc:	Màu Trắng, Xám
Hạn sử dụng và bảo quản:	Trong vòng 1 năm kể từ ngày sản xuất trong điều kiện còn nguyên và lưu trữ ở khu vực khô ráo, thoáng khí. Nếu bao bì đã mở, phải bảo quản bằng cách đậy kín và để ở khu vực khô ráo, thoáng khí và cần kiểm tra trước khi sử dụng.

THÔNG SỐ KỸ THUẬT

Chỉ tiêu	Tiêu chuẩn	weberdry seal
Định mức trung bình*		Chống thấm cho mái lộ thiên: ~1.5 – 2.0 kg/m ² Chống thấm cho sân thượng có mái che: ~1.0 kg/m ² Sử dụng như sơn cho tường ngoài: ~0.4 – 0.6 kg/m ²
Tỷ trọng		1.49 g/cm ³
Độ đậm đặc		75 ± 2%
Độ giãn dài	ASTM- D638	400%
Khả năng tạo cầu vết nứt	EN 14891	~ 2 mm
Mức độ thấm nước	EN 14891	Không thấm nước
Cường độ bám dính ban đầu	EN 14891 – A.6.2:2007	> 1 N/mm ²
Cường độ bám dính sau khi gia nhiệt	EN 14891 – A.6.5:2007	> 1 N/mm ²
Cường độ bám dính sau khi tiếp xúc với nước cứng	EN 14891 – A.6.9:2007	> 1 N/mm ²

*Lưu ý: Định mức mang tính tham khảo. Định mức thực tế phụ thuộc vào loại bề mặt, độ phẳng bề mặt và độ dày mong muốn của lớp chống thấm.

CHUẨN BỊ DỤNG CỤ

- Máy mài, bàn chải sắt, bay, máy trộn
- Cọ lăn, cọ quét

CHUẨN BỊ BỀ MẶT

- Bề mặt phải phải đặc chắc và bằng phẳng, không bám bụi hay vết dầu mỡ
- Bề mặt trên mái nhà phải có độ dốc phù hợp, tránh đọng nước
- Với bề mặt nền có độ hút nước cao, cần phủ trước một lớp lót weberdry seal với nước ở tỉ lệ 1:4 (1 weberdry seal : 4 nước)

THI CÔNG

- Thi công lớp weberdry seal đầu tiên bằng chổi, cọ hoặc con lăn
- Đối với các vết nứt mỏng, mối nối, góc, gờ và các chi tiết cần được hỗ trợ bằng lưới sợi tăng cường sau khi quét lớp weberdry seal đầu tiên (Sử dụng webertape BE 14 cho vết nứt rộng và các khe co giãn)
- Chờ 4-6 giờ để cho lớp weberdry seal đầu tiên khô
- Phủ 2 lớp weberdry seal theo chiều vuông góc với lớp thứ nhất cho đến khi lớp chống thấm có tổng độ dày từ 1 - 1,5 mm

BẢO DƯỠNG

- Bảo vệ bề mặt sản phẩm tránh mưa trong vòng 24 giờ
- Sản phẩm đông cứng hoàn toàn sau 7 ngày.

VỆ SINH DỤNG CỤ

- Rửa sạch các dụng cụ bằng nước ngay sau khi sử dụng. Vật liệu đã đông cứng chỉ có thể loại bỏ bằng các biện pháp cơ học.

LƯU Ý THI CÔNG

- Thi công các khu vực cần lớp gia cường: Phủ 1 lớp weberdry seal lên mối nối, khe nứt (phủ tối thiểu 5cm mỗi bên) sau đó đặt weber.tape BE 14 vào khớp và đảm bảo không có bọt khí bên dưới, chờ 4-6 giờ để lớp thứ nhất khô, và phủ lớp thứ hai lên tấm lưới gia cường.
- Thời gian khô bề mặt: 2 giờ
- Thời gian thi công giữa các lớp: 4 - 6 giờ
- Thời gian chờ trước khi dán gạch: 48 giờ
- Nên thi công các chi tiết và điểm góc trước, sau đó mới thi công trên toàn bộ bề mặt
- Sản phẩm weberdry seal đã được pha trộn sẵn, chỉ cần khuấy kỹ trước khi sử dụng
- Không trộn weberdry seal với nước trừ khi sử dụng như lớp lót
- Hạn chế thi công trực tiếp dưới ánh nắng mặt trời hoặc trên bề mặt quá nóng hoặc quá lạnh

THÔNG TIN AN TOÀN SỨC KHỎE

- Tránh tiếp xúc trực tiếp với da và mắt. Nếu sản phẩm rơi vào mắt, ngay lập tức rửa mắt bằng nước sạch, sau đó đến gặp bác sĩ.
- Để xa tầm tay trẻ em.
- Người sử dụng cần tham khảo các thông tin và khuyến cáo về an toàn sử dụng, lưu trữ, thải bỏ sản phẩm thuộc nhóm hóa chất trong tài liệu an toàn kỹ thuật mới nhất về lý tính, hóa tính, tính độc hại, sinh thái học và các chỉ tiêu an toàn liên quan.

Miễn trừ:

Các thông tin liên quan đến sản phẩm Weber được chúng tôi cung cấp và khuyến nghị dựa trên kiến thức và kinh nghiệm trong điều kiện được lưu trữ đúng cách, kiểm tra và sử dụng trong điều kiện tiêu chuẩn. Trong ứng dụng thực tế, do có sự khác biệt về các vật tư, cốt liệu và điều kiện thực tế tại công trường, chúng tôi không đảm bảo sản phẩm sẽ phù hợp với một mục đích cụ thể nào, cũng như không có bất kỳ sự ràng buộc nào về pháp lý đối với các thông tin, khuyến nghị hay tư vấn từ phía chúng tôi. Người dùng cần tham khảo tài liệu mới nhất được cung cấp bởi chúng tôi cũng như kiểm tra sự phù hợp của sản phẩm với mục đích thi công mong muốn.