



VỮA KẾT DÍNH cho tấm màng chống thấm weberdry bit WA

- Là chất kết dính tốt giữa tấm màng **weberdry bit WA** và bê tông.
- Sản phẩm một thành phần, chỉ cần trộn với nước để sử dụng.
- Dễ dàng thi công bằng cọ hoặc con lăn.
- Khuyến khích sử dụng giải pháp đầy đủ của **weberdry bit WA** và **weberdry bit WAS** để đạt được độ bám dính cao nhất.

MÔ TẢ SẢN PHẨM

weberdry bit WAS là vữa khô gốc xi măng có chứa các chất phụ gia đặc biệt tạo thành chất kết dính, dùng để cố định tấm màng chống thấm **weberdry bit WA**

QUY CÁCH VÀ BẢO QUẢN

Đóng gói: 25kg / Bao

Màu sắc: Màu xám

Hạn sử dụng: 6 tháng kể từ ngày sản xuất trong điều kiện bao bì còn nguyên vẹn và được lưu trữ nơi khô ráo, thoáng mát, có bóng râm.

THÔNG SỐ KỸ THUẬT

Chỉ tiêu	weberdry bit WAS
Khối lượng thể tích (bột):	1.1 – 1.3 g/cm ³
Khối lượng thể tích (sau khi trộn):	1.9 – 2.0 g/cm ³
Tỷ lệ trộn:	Sử dụng khoảng 7.7 – 8.3 lít nước sạch cho một bao 25kg (31% -33 % nước)
Định mức sử dụng:	Khoảng 1.8 – 3 kg/m ² (tùy thuộc vào điều kiện bề mặt nền)
Thời gian thi công:	45 phút ở 27°C (tùy thuộc vào nhiệt độ môi trường)
Nhiệt độ thi công:	+10°C đến +35°C
Chiều dày tối thiểu:	1 mm
Chiều dày tối đa:	3 mm

CHUẨN BỊ BỀ MẶT

- Bề mặt bê tông phải sạch sẽ, đặc chắc, đủ cường độ, không dính dầu mỡ, tạp chất và các thành phần dễ bong tróc phải được loại bỏ, bề mặt nền bị hư hỏng phải được sửa chữa trước khi thi công.
- Các bề mặt hút nước phải được bảo hoà nước hoàn toàn, nhưng không để đọng nước.

TRỘN

- Đổ từ từ **weberdry bit WAS** vào thùng nước sạch đã được định lượng theo đúng tỉ lệ. Trộn ít nhất 3 phút với máy trộn điện tốc độ thấp (tối đa 500 vòng / phút) cho đến khi hỗn hợp vừa mịn, không vón cục và đồng nhất.
- Đợi khoảng 3 phút để xả khí và để các thành phần hóa học phát huy tác dụng rồi mới sử dụng.

THI CÔNG

- Sau khi trộn, **weberdry bit WAS** có thể được thi công bằng cọ hoặc con lăn. Ngay sau khi trộn, đặt **weberdry bit WA** lên lớp vữa vừa thi công khi còn ướt, đảm bảo không có bọt khí bên dưới để đạt hiệu quả cao nhất về cường độ bám dính.
- Bảo dưỡng: Bảo vệ hệ thống lớp vữa **weberdry bit WAS** và **weberdry bit WA**, tránh các va đập mạnh, kéo trượt dịch chuyển hệ thống sản phẩm trong vòng tối thiểu 24 giờ.
- Vệ sinh dụng cụ: Rửa sạch các dụng cụ bằng nước ngay sau khi sử dụng. Vữa đã đông cứng chỉ có thể loại bỏ bằng các biện pháp cơ học.

LƯU Ý THI CÔNG

- Không thêm bất kỳ các nguyên vật liệu khác trong quá trình trộn và sử dụng sản phẩm.

THÔNG TIN AN TOÀN SỨC KHỎE

- Tránh tiếp xúc trực tiếp với da và mắt. Nếu sản phẩm rơi vào mắt, ngay lập tức rửa mắt bằng nước sạch, sau đó đến gặp bác sĩ.
- Để xa tầm tay trẻ em.
- Người sử dụng cần tham khảo các thông tin và khuyến cáo về an toàn sử dụng, lưu trữ, thải bỏ sản phẩm thuộc nhóm hóa chất trong tài liệu an toàn kỹ thuật mới nhất về lý tính, hóa tính, tính độc hại, sinh thái học và các chỉ tiêu an toàn liên quan.
- An toàn hóa chất: tham khảo chi tiết trong tài liệu chỉ dẫn về an toàn hóa chất của sản phẩm.
- Sinh thái học: Không đổ bỏ vào nguồn nước
- Xử lý chất thải: Theo quy định địa phương

Miễn trừ:

Các thông tin liên quan đến sản phẩm Weber được chúng tôi cung cấp và khuyến nghị dựa trên kiến thức và kinh nghiệm trong điều kiện được lưu trữ đúng cách, kiểm tra và sử dụng trong điều kiện tiêu chuẩn. Trong ứng dụng thực tế, do có sự khác biệt về các vật tư, cốt liệu và điều kiện thực tế tại công trường, chúng tôi không đảm bảo sản phẩm sẽ phù hợp với một mục đích cụ thể nào, cũng như không có bất kỳ sự ràng buộc nào về pháp lý đối với các thông tin, khuyến nghị hay tư vấn từ phía chúng tôi. Người dùng cần tham khảo tài liệu mới nhất được cung cấp bởi chúng tôi cũng như kiểm tra sự phù hợp của sản phẩm với mục đích thi công mong muốn.