



Băng trám kín chống thấm TỰ DÍNH gốc cao su phủ phôi nhôm KHÁNG UV 100%

- Phủ các khe nối, khe hở và chống thấm, giúp ngăn ngừa và khắc phục các sự cố rò rỉ nước.
- Bám dính rất tốt trên hầu hết các loại vật liệu xây dựng
- Không chứa Bitumen – không bị đổ dầu và ngả màu, thân thiện với môi trường
- Có thể sơn loại sơn gốc nước phủ lên trên bề mặt phôi nhôm
- Chịu được nóng, lạnh và kháng UV 100%
- Dễ thi công

QUY CÁCH & HẠN SỬ DỤNG

Đóng gói:	Cuộn 50mm x 3m (24 cuộn/thùng) Cuộn 100mm x 3m (12 cuộn/thùng) Cuộn 300mm x 3m (4 cuộn/thùng)
Màu sắc	Màu xám của hợp chất Butyl và mặt sau là màu phôi nhôm
Hạn sử dụng và lưu trữ	36 tháng kể từ ngày sản xuất trong trường hợp bảo quản đúng cách: tránh tiếp xúc trực tiếp với ánh nắng mặt trời, bảo quản ở môi trường khô ráo và nhiệt độ trong khoảng từ +10°C đến +30°C

MÔ TẢ SẢN PHẨM

weberseal tape là băng trám kín chống thấm tự dính gốc cao su, được phủ tăng cường lớp Nhôm ở mặt sau, có thể sơn chống lên được. **weberseal tape** có khả năng kháng UV 100% và có nhiều ứng dụng như phủ các khe nối & khe hở và chống thấm.

ỨNG DỤNG

Phù hợp cho kim loại, kính, kẽm, bê tông, gốm sứ, gỗ...

ĐỊNH MỨC SỬ DỤNG

- Phụ thuộc vào chiều dài và số lượng của khe nối.

THÔNG SỐ KỸ THUẬT

Chỉ tiêu	Phương pháp thử	weberseal tape
Độ dày		1.0 mm
Cường độ chịu kéo	ASTM D 1000	131 N / 25 mm
Độ giãn dài	ASTM D 1000	91%
Trọng lượng riêng	ASTM D 792	1.5g / cm ³
Cường độ bám dính khi bóc tách lớp phiôi (đặt ở mặt phẳng 180°)	ASTM D 1000	27 N / 25mm
Lực dính	ASTM D 2979	5 N
Độ chảy xệ theo phương dọc (sau 6 giờ ở +80°C)		< 0 mm
Độ chảy xệ theo phương dọc (sau 6 giờ ở +140°C)		< 0 mm
Nhiệt độ thi công		- 30°C đến +60°C
Nhiệt độ làm việc		- 30°C đến +140°C

***Lưu ý:** Những thí nghiệm trên được thực hiện trong phòng lab. Kết quả tại hiện trường có thể khác biệt do sự khác nhau về điều kiện và phương pháp thi công.

THI CÔNG

- Bề mặt nền phải sạch sẽ, khô ráo, không bám bụi bẩn và dầu mỡ. Bề mặt ô nhiễm sẽ ảnh hưởng đến tính bám dính.
- Cắt **weberseal tape** theo các độ dài yêu cầu, tháo màng bảo vệ và ép chặt **weberseal tape** lên bề mặt nền, phủ qua các khe nối và vết nứt. Dùng con lăn thích hợp để miết (ép) chặt **weberseal tape** nhằm làm tăng độ bám dính.
- Tất cả các mối nối phải được chồng lên nhau tối thiểu 50 mm.

*Không khuyến cáo dùng trong các trường hợp cấu kiện chịu áp lực nước dài hạn.

Miễn trừ:

Các thông tin liên quan đến sản phẩm Weber được chúng tôi cung cấp và khuyến nghị dựa trên kiến thức và kinh nghiệm trong điều kiện được lưu trữ đúng cách, kiểm tra và sử dụng trong điều kiện tiêu chuẩn. Trong ứng dụng thực tế, do có sự khác biệt về các vật tư, cốt liệu và điều kiện thực tế tại công trường, chúng tôi không đảm bảo sản phẩm sẽ phù hợp với một mục đích cụ thể nào, cũng như không có bất kỳ sự ràng buộc nào về pháp lý đối với các thông tin, khuyến nghị hay tư vấn từ phía chúng tôi. Người dùng cần tham khảo tài liệu mới nhất được cung cấp bởi chúng tôi cũng như kiểm tra sự phù hợp của sản phẩm với mục đích thi công mong muốn.